

# Peripor® E Reihe



## Anwendung

Zur Herstellung von Formteilen für druck- und feuchtebeanspruchte Anwendungen, vornehmlich im hohen Rohdichtebereich.

Zur Herstellung von Schaumstoffen mit Brandverhalten entsprechend:

- DIN 4102 – B1 (schwerentflammbar)
- EN ISO 13501-1-E

Für weitere Hinweise bezüglich Brandverhalten kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen BASF Ansprechpartner.

## Produktbeschreibung

Expandierbares Polystyrol (EPS) mit polymerem Flamm- schutzmittel in gleichmäßiger Verteilung (Treibmittel: Pentan).

Produkt	Perlgrößen- bereich	Siebanalyse	
Peripor® 200 E	1,1-2,0mm	>2,1mm	max. 2%
		0,9-2,1mm	min. 94%
		<0,9mm	max. 4%
Peripor® 300 E	0,7-1,1mm	>1,2mm	max. 5%
		0,6-1,2mm	min. 92%
		<0,6mm	max. 3%

## Lieferform

Peripor® E wird in Form von Rundteilchen geliefert.

## Lagerung

Peripor® E soll stets kühl, d.h. möglichst bei Temperaturen bis max. 20°C, gelagert werden, um Treibmittelverluste gering zu halten. Üblicherweise wird Peripor® in Pappbehältern geliefert. In den ungeöffneten Originalgebinden kann es darin bis zur Verarbeitung einen Monat lang lagern.

Die Gebinde sind vor Witterungseinflüssen (Regen, Wasser, Schnee, Frost, Sonne) und vor Beschädigung zu schützen.

Der Inhalt geöffneter Gebinde sollte kurzfristig verarbeitet werden. In der Zwischenzeit sind die Behälter gut verschlossen zu halten.

Produkt	üblicher Schüttdichten- bereich	empfohlene Zwischenlagerzeit
Peripor® 200 E	25-35 kg/m <sup>3</sup>	10-48h
Peripor® 300 E	25-35 kg/m <sup>3</sup>	10-48h

## Verarbeitung

Zur Einhaltung der Vorgaben von Brandschutz-Prüfbescheiden darf der Rohstoff nicht mit Rohstoff anderer Hersteller vermischt werden.

Peripor® E Produkte werden in 3 Stufen zu Schaumstoff verarbeitet.

### ■ Vorschäumen

Für das Vorschäumen von Peripor® E Produkten empfehlen wir diskontinuierliche Vorschäumgeräte.

### ■ Zwischenlagerung

Die Zwischenlagerzeit sollte in Abhängigkeit von der Schüttdichte, der Umgebungstemperatur und der vorgesehenen Anwendung gewählt werden.

### ■ Ausschäumen

Peripor® E Produkte werden in handelsüblichen Automaten zu Schaumstoff ausgeschäumt. Formteile können bei relativ hohen Werkzeugtemperaturen, kurzen Zykluszeiten und geringem spezifischen Dampfverbrauch hergestellt werden. Auch bei komplizierten Formen lassen sich gute Formfüllungen erreichen.

## Sicherheitshinweise

Es ist zu beachten, daß bei der Lagerung und Verarbeitung von Peripor® E sowie der daraus hergestellten Schaumstoffe durch ausdiffundierendes Treibmittel (Pentan) zündfähige Treibmittel-Luft-Gemische entstehen können und daher alle denkbaren Zündquellen fernzuhalten sind (offene Flammen, Schweißfunken, elektrische Funken, Vermeidung elektrostatischer Aufladung). Rauchverbot ist unbedingt einzuhalten!

Angaben über die bei der Verarbeitung notwendigen Sicherheitsvorkehrungen sind der Technischen Information „Feuersicherheit bei der Verarbeitung“ zu entnehmen. Außerdem sind die „BG-Regel für die Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“ (BG Chemie, Ausgabe: 7. 2004) zu beachten.

Der Inhalt geöffneter Gebinde sollte kurzfristig verarbeitet werden. In der Zwischenzeit sind die Behälter gut verschlossen zu halten. Der Transport von Peripor® E oder frisch daraus hergestellten Schaumstoffen in unbelüfteten bzw. geschlossenen Transportmitteln ist nicht zulässig. Weitere Hinweise enthält das Sicherheitsdatenblatt für das jeweilige Produkt.

## Biologische Wirkung

Während des Lagerns und bei der Verarbeitung von Peripor® E entweicht Pentan. Besonders beim Schneiden der Schaumstoffe mit erhitzten Drähten ist für die Absaugung der entstehenden Dämpfe zu sorgen, da sie außer Pentan noch geringe Mengen Styrol enthalten.

Die MAK-Werte für Styrol und für Pentan sind zu beachten.

## Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

Schaumstoff aus Peripor® E Produkten ist nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

## Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.